




SCRIPT



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Lé / Broadloom SCRIPT 4 m 20 couleurs / colors Action Back</p> |  <p>Dalle / Tiles MEZZO 50x50 cm 20 couleurs / colors BBack</p> |  |
|---|--|---|

| | |
|--|---|
|  <p>Moquettes soufflées et tissées en lies http://evaluation.cstb.fr 08/254</p> |  <p>ΔLw 26 dB αw 0,20 C_f-s1 5-6/8 BS PA</p> |
|--|---|




| | |
|--|---|
| Structure | Moquette à velours Saxony frisé |
| Construction | Tufted carpet, Saxony frisé pile |
| Struktur | Getufteter Velours Saxony Frise |
| Structuur | Getuft tapijt, Saxony frise |
| Descripción | Moqueta de fibra Saxony rizada |
| Struttura | Moquette velluto Saxony frisé |
| Struktura | Wykładzina o runie typu welur Saksowski frise |
| Composition | 100% Polyamide |
| Pile material | 100% Nylon |
| Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura | 1040 g/m ² |
| Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita | 1970 g/m ² |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita | 6,8 mm |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa | 4,6 mm |
| Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład | Action back / Action back |

| | |
|---|--|
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 | 1/10° |
| Gauge - Rows (points) - Tufts | 52 p |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl | 205400 p/m ² |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal | |
| Galga - Densidad (puntos) | |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa | |
| Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość | |
| Comportement au feu | C _f -s1 - collé sur ciment |
| Fire resistance | C _f -s1 - glued on cement |
| Brennverhalten | C _f -s1 - geklebt auf Zement |
| Brandgedrag | C _f -s1 - verlijmd op cement |
| Clasificación al fuego | C _f -s1 - pegado en cemento |
| Comportamento al fuoco | C _f -s1 - incollato su cemento |
| Trudnozapałność | C _f -s1 - klejone na podłożu betonowym |
| HQE | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles |
| HQE | This product meets perfectly 8 from the 14 targets |
| HQE | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen |
| HQE | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen |
| HQE | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos |
| HQE | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target |
| HQE | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów |
| LEED® | Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. |
| LEED® | This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials. |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 | | | | | | |
| Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku | | | | | | |
| | αw | 0,20 | | | | |
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| αs | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,25 | 0,37 | 0,47 |
| Pose / Entretien / Traitement | | | | | | |
| Laying / Cleaning / Treatment | | | | | | |
| Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung | | | | | | |
| Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud | | | | | | |
| Instalación / Mantenimiento / Tratamiento | | | | | | |
| Posa / Manutenzione / Trattamenti | | | | | | |
| Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja | | | | | | |

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



DOP : 1009-115440
textile floor covering
EN 1907



CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



Réf. Absinthe 240