

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LAYLINES

Brights / Neutrals / Transitions

Структура	Тафтинговая одноуровневая петельная плитка
Лицевые волокна	Нейлон 6
Защита от загрязнения	StainSMART® для защиты от загрязнения, водоотталкивания
Вес ворса	420 г/м ²
Лекало	39,4 / 10 см
Петельные ряды	56 / 10 см
Плотность ворса	220 640/м ²
Высота ворса	8,9 мм
Стандартная основа	Comfort Lite 90% переработанного сырья Подложка из пенополиуретана Дополнительное покрытие TractionBack® по запросу
Номинальная общая толщина	8,9 мм
Размер плитки	50 см x 50 см
Номинальный общий вес	3700 г/м ²
Количество плиток в коробке	22 (5,5 м ²)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Воспламеняемость (Европейская классификация EN13501:1-2002)	Класс Bfl – s1
Воспламеняемость (Отопительная панель ASTM-E-648)	Класс 1
Воспламеняемость (Горячая металлическая гайка BS4790)	Маленький радиус обугливания
Классификация эксплуатации (EN1307)	Класс 33 Интенсивное коммерческое использование
Испытание роликовым стулом (BS EN 985:2001)	Класс А — интенсивное использование (значение $r \geq 2,4$)
Статическое электричество (ISO 6356)	≤ 2.0 кВ, Постоянно проводящее волокно
Поглощение ударного шума (ISO 10140-3)	30 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	0.30 Класс D
Значения альфа s	125 Гц 0.02, 250 Гц 0.04, 500 Гц 0.51, 1000 Гц 0.23, 2000 Гц 0.30, 4000 Гц 0.38

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

61% переработанного сырья от общего веса продукта

Изготовлено на производстве, сертифицированном по ISO14001, с использованием возобновляемых ресурсов

Сертификат экологического чистого продукта по качеству воздуха в помещениях - GUT & CRI Green Label Plus

Верифицирован EPD – сертифицирован BRE

ГАРАНТИИ

12-летняя гарантия от истирания

Пожизненная гарантия на антистатические свойства

Гарантия от скрытых дефектов

СЕРТИФИКАТЫ

МАРКИРОВКА CE

СПОСОБ МОНТАЖА

Half Drop («кирпичная кладка»)

Авторское право на дизайн – Milliken & Company. Данная ковровая плитка на подложке защищена одним или несколькими патентами, опубликованными заявками и/или заявленными патентами. Технические характеристики даны в соответствии с нормальным производственным допуском и могут быть изменены без предварительного уведомления. Копии действующих результатов испытания предоставляются по запросу.